

# JACKODUR<sup>®</sup>

## Dachvlies

Hochreißfestes Filtervlies bestehend aus speziellem Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)

Das JACKODUR Dachvlies ist ein diffusionsoffenes Filtervlies, welches in bekiesten, begrünten und befahrbaren Umkehrdachanwendungen als Trennlage oberhalb der JACKODUR Wärmedämmung zum Einsatz kommt.



# JACKODUR®

## Dachvlies

### Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wasserdurchlässig
- hochreißfest
- filterstabil
- UV-stabilisiert
- verrottungsbeständig



### Technische Eigenschaften JACKODUR Dachvlies

Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Flächenmasse nach EN 964	135 g/m <sup>2</sup>
Dicke nach EN 964	0,75 mm
Rollenbreite	2,25 m
Rollenlänge	100 m
Rollengewicht	ca. 30 kg
s <sub>d</sub> -Wert nach DIN EN ISO 12572	0,05 m
Zugfestigkeit nach EN ISO 10319	8 kN/m
Stempeldurchdrückkraft (x-S) nach EN ISO 12236	1500 N
Öffnungsweite O <sub>90,w</sub> nach EN ISO 12956	150 µm
Wasserdurchfluss H <sub>50</sub> nach EN ISO 11058	100 · 10 <sup>-3</sup> m/s
Wasserdurchlässigkeit bei 2 kPa, k <sub>v</sub> nach DIN 60500	2 · 10 <sup>-3</sup> m/s
Wasserdurchlässigkeit bei 20 kPa, k <sub>v</sub> nach DIN 60500	1,5 · 10 <sup>-3</sup> m/s
Wasserdurchlässigkeit bei 200 kPa, k <sub>v</sub> nach DIN 60500	0,5 · 10 <sup>-3</sup> m/s

Art.-Nr.	EAN-Code	Art.-Gruppe	Länge m	Breite m
4501714	40 25345 01714 4	Z	100	2,25

# JACKODUR® JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen  
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400  
info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD®  
sind eingetragene Warenzeichen der  
JACKON Insulation GmbH. Irrtümer  
und Änderungen vorbehalten.  
Art.-Nr. 4507486 . 01/2011

